

直動軸受用潤滑グリース

性状および特長

BRグリース SNo.25E

特長

- 100%合成油を基油としたリチウム石けんタイプのグリースです。
- ボールねじ・直動ベアリング等の軸受潤滑に特に最適化した配合であり、その他機械摺動部の潤滑にも使用可能な「マルチパーパス」グリースです。
- 熱安定性に特に優れた合成油に厳選された各種添加剤を配合したことによって高い潤滑性能を長期間発揮します。
- 温度変化に対するグリース特性変化が非常に少ないので、良好な作動性を発揮します。

基本性状

外 観	褐色又は淡褐色バター状
ちょう度 JIS K2220 5.3	240～270
滴 点 JIS K2220 5.4	190℃以上
蒸発量 JIS K2220 5.6	1.0wt%以下 (99℃, 22hrs)
離油度 JIS K2220 5.7	3.0wt%以下 (100℃, 24hrs)
銅板腐食 JIS K2220 5.5 B	合格 (100℃, 24hrs)
基油粘度 JIS K2283	約100 mm ² /s

特性

シェル四球耐摩耗試験 ASTM D2266	0.45 mm
シェル四球極圧試験(融着荷重) ASTM D2596	3922 N (400kgf)
低温トルク JIS K2220 5.14	(-30℃) 起動 150mN・m (-30℃) 運転 25mN・m

主成分

基 油	合成油 (炭化水素系+エステル系)
増ちょう剤	リチウム石けん

用途

- ボールねじ・直動ベアリングの潤滑
- 中・小型のボールベアリング・その他機械摺動箇所の潤滑

荷姿

- ペール缶 (16kg 入)
- 丸缶 (3kg 入)
- ジャバラ (400g 入)

製造・販売元



佐藤特殊製油株式会社

〒536-0002 大阪市城東区今福東 1-4-17
TEL (06) 6932-2451 FAX (06) 6932-1414

URL <http://www.satooil.co.jp/>
e-mail sales@satooil.co.jp